

1. DESCRIPTION

MICRO ART AD 21 est un primaire à base de copolymère acrylique.

Parmi ses principales caractéristiques, il faut noter son excellente adhérence sur des substrats minéraux, sa bonne résistance à l'alcalinité et sa haute capacité d'agglutination sur des supports friables ou très dégradés.

2. DOMAINE D'UTILISATION

MICRO ART AD 21 s'utilise sur des surfaces verticales ou horizontales, en intérieur comme en extérieur, et sa fonction est de réguler l'absorption des supports, de promouvoir l'adhérence sur des supports difficiles, ainsi que d'améliorer la maniabilité du mortier sur le support.

Dans le système **MICRO ART**, **MICRO ART AD 21** est utilisé comme pont d'adhérence sur des substrats difficiles tels que d'anciens supports à base de ciment, le contreplaqué marine, le bois et les supports où d'autres revêtements comme de la peinture, des vernis, du bois ont été éliminés, ou des supports avec des résidus ou pulvérulents.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	VALEUR
Aspect	Liquide incolore
Finition	Satin
Densité	1,00 ± 0,002 kg/m ³
Consommation moyenne théorique ⁽¹⁾	15 m ² /kg/couche
Temps de séchage entre les couches	3 h ⁽²⁾
Composés organiques volatils Directive 2004/42/CE DL n° 181/2006	Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat A/g) :30 g/l 2010 ; le produit contient au maximum 10 g/l

⁽¹⁾ Les valeurs sont théoriques et n'incluent pas les éventuelles consommations supplémentaires dues à la porosité du support, au profil de la surface, à la variation de nivellement, etc.

⁽²⁾ Ces valeurs requièrent des conditions constantes d'humidité de l'air (max. 70 %) et de température (23 °C).

4. APPLICATION

a) Préparation des supports

Les supports doivent être propres, secs, sans traces de poussières, d'huiles de décoffrage, d'efflorescences et/ou de toute autre matière pouvant affecter l'adhérence.

Concernant les applications sur des supports anciens ou les opérations de réhabilitation des bâtiments, nous vous conseillons de prendre contact avec notre Service Technique.

b) Application

Avant l'application, le produit doit être agité jusqu'à son homogénéisation complète.

Le pont d'adhérence **MICRO ART AD 21** devra être appliqué avec un rouleau anti-goutte et laissé à sécher au moins 3 heures avant l'application du mortier.

c) Restrictions

Le rendement de **MICRO ART AD 21** doit être respecté conformément à l'indication précédente, de façon à garantir sa performance.

MICRO ART AD 21 ne doit pas être appliqué à des températures ambiantes et de support inférieures à 5 °C, supérieures à 30 °C ou avec des humidités relatives supérieures à 70 %.

Par temps sec ou en cas d'exposition à des vents forts, il faut procéder à la protection des façades, afin de minimiser l'action directe du vent.

Il ne faut pas appliquer le produit quand il pleut, quand l'humidité est plus élevée ou si de la pluie est prévue dans les 24 heures qui suivent l'application. Ces conditions peuvent compromettre le comportement normal du **MICRO ART AD 21**.

d) Conseils supplémentaires

N'ajouter aucun autre produit. **MICRO ART AD 21** doit être appliqué tel qu'indiqué sur l'emballage d'origine.

5. EMBALLAGE ET STOCKAGE

Emballage

Seaux de 1 litre et 5 litres.

Stockage

12 mois pour autant que les conditions d'emballage et de stockage d'origine restent inchangés à l'abri de températures extrêmes et humidité.

6. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

(NE DISPENSE PAS LA CONSULTATION DE LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT)

- Peut provoquer une réaction sensible en contact avec la peau ;
- Éviter le contact avec la peau et les yeux ;
- Utiliser des vêtements de protection et des gants adéquats ;
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau abondante et consulter un spécialiste ;
- Tenir hors de portée des enfants ;
- Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient un maximum de 10 g/l de COV, conformément à la directive 2004 /42/CE.

Étant donné que les conditions d'application de nos produits sont hors de notre portée nous ne sommes pas responsables par son utilisation incorrecte. Il appartient à notre client de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur de la marchandise fournie. L'information de la présente fiche peut être remplacée sans avis au préalable. En cas de doute et pour toutes informations complémentaires il est recommandé le contact de nos services techniques.

*Révision de Janvier 2019
FT.05003.01 FR*