

**1. DESCRIÇÃO**

O **REDUR PK 08** é um produto pronto a amassar, formulado a partir de gesso, cargas minerais e adições. Foi especialmente desenvolvido para a execução manual de barramentos lisos, em interiores.

O **REDUR PK 08** encontra-se disponível na cor branca, sendo vocacionada para aplicação manual.

**2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO**

O **REDUR PK 08** é um produto destinado a conferir às superfícies um acabamento liso em paredes e tetos interiores. Utiliza-se em camada muito fina sobre superfícies devidamente desempenadas e secas. O **REDUR PK 08** deve ser aplicado sobre: rebocos hidráulicos do tipo **REDUR**, rebocos à base de cal ou cimento, ou sobre gesso projetado. Não deve ser aplicado nos WCs e cozinhas (zonas húmidas de uma habitação).

O **REDUR PK 08** é aplicado em obras novas ou em reabilitação, sempre que se pretenda obter uma superfície lisa, para acabamentos com uma tinta lisa de base aquosa.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contato com o nosso Serviço Técnico e Comercial.

**3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Produto em pó	Valor
Aspetto	Pó de cor branca
Granulometria	< 0,25 mm
Produto em pasta	Valor
Água de amassadura	45,0 ± 1,0 %
Rendimento teórico	0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm
Espessura máxima por camada	1 mm
Espessura máxima	3 mm
Tempo de espera entre camadas	1 a 6 horas*
Tempos de espera para pintar	7 dias*

(\*) Os tempos de espera recomendados são referentes à aplicação do produto em condições de temperatura e humidade normalizada.

## 4. APLICAÇÃO

### a) Preparação de suportes

O **REDUR PK 08** deve ser aplicado sobre uma superfície endurecida, totalmente seca e desempenada, de textura areada ou com textura apenas sarrafada ou “cortada”.

Nestas condições o suporte deve apresentar-se isento de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

Devem ser cumpridas as boas práticas de aplicação de rebocos, nomeadamente os reforços em áreas de concentração de tensões, eficiente aperto das argamassas, etc.

### b) Preparação da argamassa

O **REDUR PK 08** deve ser amassado com 8,8 a 9,2 litros de água potável por cada saco de 20 kg, deitando lentamente o produto sobre a mesma até à saturação.

Após um período de espera de cerca de 2 a 3 minutos, misturar **REDUR PK 08** com recurso a berbequim elétrico de forma a obter uma pasta uniforme e sem grumos.

### c) Aplicação

Espalhar o **REDUR PK 08** com uma talocha metálica lisa (liçosa) de forma a obter uma película fina e homogénea de superfície vidrada.

A segunda camada deve ser realizada após o endurecimento da primeira executando-se em seguida o número de passagens necessário à obtenção de uma textura perfeitamente lisa nunca excedendo uma espessura total de 2-3mm.

Antes da aplicação do acabamento com uma tinta de base aquosa, deixar o **REDUR PK 08** secar pelo menos 7 dias.

### d) Restrições

O **REDUR PK 08**, não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

### e) Conselhos complementares

- A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânicas), devendo, de preferência, ser potável;
- Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha iniciado o processo de presa. Não amolentar as argamassas pela adição de água, após preparação;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o **REDUR PK 08**, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

## 5. EMBALAGEM E VALIDADE

### Embalagem

Sacos de 20 kg em paletes plastificadas de 48 sacos.


### Validade

6 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

## 6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contato com a pele e os olhos;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças.



*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.*

Revisão de dezembro 2021

FT.02013.02